

# 構造体強度補正值 $_{28}S_{91}$ の適用期間

鹿児島生コンクリート協同組合  
鹿児島支部

セメントの種類	コンクリートの打込から28日までの期間の 予想平均気温の範囲(°C)		日平均気温の平年値が 25°Cを超える期間(暑中期間)
早強ポルトランドセメント	5°C以上	0°C以上5°C未満	6月25日～10月1日
	1月1日～6月24日	—	
	10月2日～12月31日		
普通ポルトランドセメント	8°C以上	0°C以上8°C未満	
	1月1日～6月24日	—	
	10月2日～12月31日		
中庸熱ポルトランドセメント	11°C以上	0°C以上11°C未満	
	2月8日～6月24日	1月1日～2月7日	
	10月2日～12月1日	12月2日～12月31日	
高炉セメントB種	13°C以上	0°C以上13°C未満	
	2月23日～6月24日	1月1日～2月22日	
	10月2日～11月20日	11月21日～12月31日	
構造体強度補正值 $_{28}S_{91}$ (N/mm <sup>2</sup> )	3	6	6

※気象庁の観測データ(観測期間2014年～2023年・観測地点:鹿児島)より算出